

DÜNNWANDIGER POLYOLEFIN SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 BIS +135°C



Technische Beschreibung

Material: vernetztes Polyolefin

Entflammbarkeit: UL224 VW-1

Temperaturbereich: -55° ~ +135°C

Min. Temperatur zur vollständigen Schrumpfung: +100°C

Längsschrumpfwert: 0 ± 10% max.

Farbe: Schwarz

Schrumpfrate: 2:1

CSA File no: 1934614

Alle Maße in mm



Artikel	Prima restringimento Ø interno	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Dopo restringimento Ø spessore	VPE/MOQ
14250RA01	1,2	0,6	0,38	150
14251RA01	1,6	0,8	0,4	150
14252RA01	2,4	1,2	0,48	150

Artikel	Prima restringimento Ø interno	Nach Schrumpfung Wandstärke (max.)	Dopo restringimento Ø spessore	VPE/MOQ
14253RA01	3,2	1,6	0,48	150
14254RA01	4,8	2,4	0,48	75
14255RA01	6,4	3,2	0,56	75
14256RA01	9,5	4,8	0,62	75
14257RA01	12,7	6,4	0,62	50
14258RA01	15,9	8,0	0,68	50
14259RA01	19,1	9,5	0,69	30
14260RA01	25,4	12,7	0,89	30
14261RA01	31,8	15,9	1,0	30
14262RA01	38,1	19,1	1,0	30
14263RA01	50,8	25,4	1,1	30
14264RA01	76,2	38,1	1,2	15
14265RA01	101,6	50,8	1,35	15